

Tangit F107 Kristalno providni silikon

(Y 20 15)



Prednosti i osobine

- za providno i jednostavno lepljenje različitih materijala, napr. staklo, prozor i slično
- postojana na starenje
- za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- kristalno providan
- UV-postojano
- otporan na vremenske nepravilike
- acetatni interkonekcijski silikon za brtvljenje
- vrijeme obrade: tvrdne u 25 minuta na temperaturi +23 °C kod 50% relativne vlažnosti zraka
- maksimalna dopuštena deformacija: 25%
- postojan na temperaturu od -50 °C do +120 °C
- skladištenje: čuvati u suhom i hladnom prostoru (5-25 °C) gdje je proizvod u originalnom neotvorenom stanju do 12 meseci upotrebljiv

Art.br.	Boja	Sadr.	KK
HE-TGLKL	Glasklar	300 ml	12

