

BIS Podkładki płaskie (BUP1000)

(K 45 29)



Zalety i właściwości

- zgodne z EN-ISO 7089 (DIN 125A)
- materiał: stal odpuszczana po hartowaniu
- pokrycie powierzchni:
 - produkt jest elementem systemu BIS UltraProtect® 1000
 - odpowiednie także do zastosowań na zewnątrz budynków
 - odporność min. 1000 godzin w teście mgły solnej (max 5% czerwonej rdzy) zgodnie z ISO 9227
- testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego



| Nr kat. | Typ | B (mm) | s (mm) | d1 (mm) | Pud. |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------|------|
| 65381308 | EN-ISO 7089 | 16 | 1,6 | Ø 8,4 | 100 |
| 65381310 | EN-ISO 7089 | 20 | 2,0 | Ø 10,5 | 100 |
| 65381312 | EN-ISO 7089 | 24 | 2,5 | Ø 13,0 | 100 |
| 65381316 | EN-ISO 7089 | 30 | 3,0 | Ø 17,0 | 50 |

Od Ø 10,5 testowane pod względem bezpieczeństwa pożarowego.

