

Déclaration de performance

Conformément à l'annexe III du règlement(EU) N°305/2011
(Règlement sur les produits de construction).

Pacifyre® A mastic coupe-feu acrylique

Nr. 0749 CPR 16-1008.

1. Code d'identification unique du type de produit :

- Pacifyre® A mastic coupe-feu acrylique.

2. Identification du produit conforme à l'article 11 (4) :

- Voir le numéro de lot sur le produit.

3. Usage(s) prévu(s) du produit de construction :

- Produit de calfeutrement pour joint linéaire et d'étanchéité, voir ETA -16/1008.

Calfeutrement coupe-feu	Joints linéaire et d'étanchéité	Le domaine d'application doit être conforme à ce qui est défini dans le document connexe ETA 17/1008
-------------------------	---------------------------------	--

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction (EVCP) :

Système 1. Système 3 pour réaction au feu.

5. Nom et adresse de contact du fabricant, conforme à l'article 11(5) :

- J. van Walraven Holding B.V. - Industrieweg 5 - 3641 RK Mijdrecht - The Netherlands.

6. Cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

- Non applicable.

7. Document d'évaluation européen, évaluation technique européenne, organisme d'évaluation technique et organisme notifié :

DEE	ETE	OET	ON
ETAG 026-3	ETA-16/1008	UBATc	BCCA No. 0749

8. Performance déclarées :

Caractéristiques essentielles	Declared performance / Harmonised technical specification
Réaction au feu Classe	E suivant EN 13501-1
Resistance au feu	Suivant EN 13501-2. Voir annexe
Substances dangereuses	Voire annexe
Durabilité et vieillissement	Utilise catégorie Type Z ₂ (-5 /+40)
Autres	Non applicable /Aucune performance déterminée

9. Les performances du produit identifié au point 1 est conforme aux performances indiquées au point 7.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 5.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Frank Nijdam

Group Director Product Marketing & Innovation

Mijdrecht, 25.04.2017

J. van Walraven Holding B.V

Annexes

Substances dangereuses






J. van Walraven a présenté une fiche de données de sécurité et une déclaration indiquant que le produit est conforme au règlement (CE) N ° 1907/20063, tel que modifié (REACH). J. van Walraven a déclaré qu'aucun produit toxique, cancérigène, toxique pour la reproduction ou mutagènes chimiques les substances de la catégorie 1 de 2 ≥0,1% p / p conformément au règlement (CE) n ° 1272/20084, tel que modifié, et répertorié dans la "liste indicative sur substance dangereuse "du groupe d'experts de la CE sur les substances dangereuses (EGDS ° - en tenant compte des conditions d'installation du produit de construction et les scénarios de diffusion résultant qui conduiraient à la classification 1 et aux phrases R45 et / ou R46 et que toutes les autres substances dangereuses ont été considérées pour la classification du produit conformément au règlement (CE) N ° 1272/2008.

Remarque: outre les clauses spécifiques relatives aux substances dangereuses contenues dans la présente Évaluation Technique Européenne, il peut y avoir d'autres exigences applicables aux produits relevant de son champ d'application (par exemple transposé la législation Européenne et nationale, des lois, des règlements et dispositions administratives). Afin de respecter les dispositions du Règlement (UE n° 305/2011, ces exigences doivent également être respectées avec qui, quand et où ils s'appliquent.

Annexe 1.2

Joint linéaire utilisé en voile / parois rigide.

Pacifyre A mastic coupe-feu acrylique avec fond de joint PE / PU.

Epaisseur du mur (mm)	Densité du mur (Kg/m ³)	Orientation du joint	Symmetrical / Asymmetrical	Symétrique / asymétrique	Classification	
200	550	Vertical	Symétrique	Les deux côtés exposé et non exposé (*) sont ragréer avec 20 mm de Pacifyre® A sur un fond de joint en PU	EI 240 - V - X - W 00 à 20	
100	550	Vertical	Symétrique	Les deux côtés exposé et non exposé (*) sont ragréer avec 20 mm de Pacifyre® A sur un fond de joint en PU	EI 180 - V - X - W 00 à 21 E 240 - V - X - W 00 à 21	
100	550	Vertical	Symétrique	Les deux côtés exposé (*) et non exposé sont ragréer avec 10 mm de Pacifyre® A sur un fond de joint en PU	EI 180 - V - X - W 00 à 11 E 240 - V - X - W 00 à 11	
115	600	Vertical	Asymmetrical	Le côté non exposé (*) est ragréer avec 20 mm de Pacifyre® A sur un fond de joint en PU	EI 60 - V - X - F - W 00 à 20 E 90 - V - X - F - W 00 à 20	
200	550	Vertical	Asymmetrical	Le côté non exposé (*) est ragréer avec 15 mm de Pacifyre® A sur un fond de joint en PE	EI 240 - V - X - W 00 à 15	


(*) Le côté non exposé est le côté opposé au feu.

Annexe 1.3

Joint linéaire utilisé en dalle/ plancher rigide.

Pacifyre® A mastic coupe-feu acrylique avec fond de joint en PE / PU.

Epaisseur du mur (mm)	Densité du mur (kg/m ³)	Orientation du joint	Symétrique / asymétrique	Composition du joint	Classification
150	600	Horizontale	Asymétrique	Le côté non exposé(*) est ragréer avec 20 mm de Pacifyre® A sur un fond de joint en PU	El 120 - H - X - F - W 00 à 20



(*) Le côté non exposé est le côté opposé au feu.

Annexe 2

DdP apparenté (Utilisation combinée du Pacifyre® A mastic coupe-feu avec d'autres produits).

Pacifyre® A utilisé comme joint annulaire avec les manchons coupe-feu DpD Nr. 0843-RPC-17-0163.

Pacifyre® A utilisé comme joint annulaire avec les colliers coupe-feu Rapport de classement 18190C Warringtonfiregent.

Traduction de la version anglaise Nr. 0749 RPC 16-1008 - EN.