

Walraven Pacifyre® FPM protipožární malta

Walraven Pacifyre® FPM protipožární malta je vhodná k utěsnění spár kolem kabelů, potrubí a protipožárních manžet. Doporučuje se pro bezpečné a kouřotěsné utěsnění VZT rozvodů, větracích šachet a bezpečnostních dveří podle normy EN 998-2.



Vlastnosti a výhody

- Pro zapravení kolem jednotlivých kabelů, nehořlavého potrubí s izolací nebo bez ní, protipožárních manžet a utěsnění protipožárních klapek, vzduchovodů a protipožárních dveří.
- Lze použít také k protipožárnímu vyplňování spár a otvorů ve stěnách a podlahách
- Vhodné pro ruční nebo strojní zpracování
- Nesmršťuje se
- Vysoká přilnavost k povrchu
- Možnost namíchat si řídkou nebo hustou směs
- Třída reakce na oheň A1 (podle EN 13501-1)
- Malta skupiny MG III (M10)
- Nástroje snadno čistitelné vodou
- Rychlé tuhnutí

Použití a skladování

Smíchejte 15 kg suché malty připravené k použití (1 kbelík) s přibližně 2,7 litry vody (malé odchylky jsou povoleny podle situace). Získaných 8 litrů čerstvé malty aplikujte požadovaným nářadím na celou hloubku stěny nebo stropu. Skladujte na chladném a suchém místě. Doporučuje se použití do 12 měsíců od data výroby (viz víko).

Technická data

- Hustota: $\pm 1\,970 \text{ kg} / \text{m}^3$ (čerstvá malta)
- Váha zamísené malty: $1\,740 \text{ kg} / \text{m}^3$
- Pevnost v tahu: $7,2 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Pevnost v tlaku: $28,4 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Pevnost ve smyku: $0,84 \text{ N} / \text{mm}^2$
- Teplota při aplikaci: $\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$

Data o výrobku

Výrobek č.	Obsah	Box
218 0 015300	15 kg	1 kus

Společnost Walraven doporučuje označit každý jednotlivý vstup, který je utěsněn protipožární maltou Walraven Pacifyre® FPM, pomocí identifikační karty BIS Pacifyre®, č. produktu 2159999906.
(samolepka - pro stěny a podlahy).

