

Pacifyre® S

Protipožiarny silikón

Jednozložkový silikón (polysiloxan) pre ohňovzdorné a dymotesné uzatvorenie lineárnych stavebných špár a penetračných tesnení v stenách a stropoch podľa EN 1366-4 a EN 1366-3 – Schválené ETA 16/1007, 17/0163.



Vlastnosti

- Ohňovzdorný a dymotesný až do EI 240 / 120.
- Testované a schválené podľa EN 1366-4 a EN 1366-3.
- Vysoký stupeň požiarnej odolnosti - stupeň B1 (Din 4102 časť 2).
- Po vytvrdení zostáva elastický.
- Farebne odolný a UV stabilný.
- Nízky modul pružnosti.
- Vynikajúca príľnavosť k väčšine stavebných materiálov.
- Jednoduchá, rýchla a čistá manipulácia.
- Nepretierateľný.

Skúšky a schválenia

Testované a schválené podľa EN 1366-4: až do EI 240 pre stavebné špáry ≤20mm. ETA schválenie 16/1007.

Testované a schválené podľa EN 1366-3: až do EI 120 pre penetračné tesnenie špár ≤15mm ETA 17/0163, správa o klasifikácii (s MKII, EFC protipožiarnymi manžetami).

Rozsah použitia

Pre ohňovzdorné a dymotesné tmelenie lineárnych špár s nízkou rozťažnosťou v stenách a stropoch podľa EN 1366-4 a utesnenie penetračných tesnení podľa EN 1366-3 (viď dokumenty ETA).

Príprava povrchu

Povrch musí byť pevný, čistý a zbavený prachu, oleja a mastnoty. Pokiaľ je povrch veľmi suchý alebo porézny, navlhčite ho pomocou penetračného náteru.

Pre vytvorenie opticky čistých spojov doporučujeme zakryť okraje špár pomocou vhodnej pásky. Obecne doporučujeme použiť hladkú zakrývaciú pásku pre hladký podklad a krepovú štruktúrovanú pásku pre hrubé povrchy podkladu.

Použitie

Odrežte vrchnú časť viečka kartuše nad závitom, naskrutkujte plastovú špičku a zrežte ju pod uhlom, aby odpovedala požadovanej šírke špáry. Vložte kartuš do bežnej vytlačovacej pištole a aplikujte tmel do špáry bez vzduchových bublín.

Bezprostredne po nanášaní vyhladte špáru špachtľou. Spoj môžete ľahko postriekať vodou pre hladký povrch. Aby nedošlo k roztrhnutiu povrchu, odstráňte kryciu pásku priamo po vyplnení špáry / priestupu. Odstráňte prebytočný silikón a chráňte povrch tmelu pred vodou (dažďom), dokiaľ sa nevytvorí povrchová vrstva.

Veľkosť špáry

Minimálna šírka:	5 mm
Maximálna šírka:	30 mm
Hĺbka špáry:	šírka = 2 x hĺbka

Viď tiež rôzne ETA.

Technické informácie

Materiál:	Polysiloxan - neutrálny vytvrdzujúci silikón
Konzistencia:	tixotropná pasta
Merná hmotnosť:	1,17 g/ml
Vytvorenie povrchovej šupky:	+/- 20 min (20°C a 65% rh)
Plne vytvrdené:	+/- 1 mm/24h
Teplota spracovania:	+5°C až +30°C
Prevádzková teplota:	-40°C až +140°C
Maximálna šírka špáry:	30 mm
Tvrdosť:	16 podľa Shoreho stupnice A
Schopnosť obnovy elasticity (Din 52455):	>90%
Max. deformácia:	25%
Modul pružnosti 100% (Din 53504):	0,20N/mm ²
Predĺženie pri pretrhnutí (Din 53504):	900%

Balenie

12 x 310 ml kartuší v kartóne.

Skladovateľnosť

Výrobok uchovávať na chladnom a suchom mieste. Doba skladovateľnosti je najmenej 12 mesiacov od dátumu výroby (viď kartuš), pokiaľ je skladovaný na suchom a chladnom mieste (+5 až 20°C).

Obecné pokyny

Zdravotné pokyny:

- Dráždi oči a pokožku.
- Je možná precitlivosť pri kontakte s pokožkou.

Bezpečnostné pokyny:

- Uchovávajte mimo dosah detí.
- Pri aplikácii výrobku noste vhodné ochranné rukavice a odev.
- V prípade nehody okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (nahliadnite do bezpečnostného listu).

Dôležité**Čistenie:**

- Pokožka: v prípade kontaktu s pokožkou okamžite opláchnite mydlom a vodou.
- Textil: čerstvý povlak sa dá odstrániť mydlom a vodou. Vytvrdený výrobok sa dá odstrániť iba mechanicky.

Pokyny k likvidácii:

- Vymačkejte výrobok. Zvyšky vytvrdeného výrobku sa dajú zlikvidovať s domácim odpadom.
- Iba úplne prázdne kartuše je treba zlikvidovať ako znovupoužiteľné materiály.

Pozor prosím:

Vyššie uvedené informácie môžu mať iba obecnú povahu. Vzhľadom k rôznym spôsobom spracovania a použitia, ktoré sú mimo našu kontrolu, a širokej škále materiálov doporučujeme vykonať vždy dostatočné testy. Z tohto dôvodu sa nedá niesť žiadna zodpovednosť za konkrétne výsledky použitia na základe informácií a pokynov uvedených v tejto príbalovej informácii. Záruka sa vzťahuje výhradne na trvale vysokú kvalitu našich výrobkov v súvislosti s našimi podmienkami predaja.