

Pacifyre® S Silikonbaserad brandfogmassa

(U 04 95)



Funktioner och Fördelar

- upp till EI 240 för linjära tätningar
- lämplig för linjära leder i väggar och golv med max 25% rörelse
- för fogtätning runt rör, brandkragar och brandmanchetter
- mycket bra vidhäftningsförmåga på de flesta underlag
- lätt att applicera
- färgbeständig och UV-skyddad
- förblir permanent elastisk efter härdning
- Yttorr efter ca. 20 min.
- härdningstid 1mm/24h
- 16 °Sh A hårdhet
- inomhusutsläppsnivå A +
- temperaturbeständig från -10 ° C till +140 ° C
- driftstemperatur: +5 ° C upp till +30 ° C
- brandklass B1 (DIN 4102-2)
- CE-märkt
- testad och godkänd enligt EN 1366-4 och EN 1366-3
- för mer information, se Prestandadeklarationen / ETA, www.walraven.com/pacifyre



Art.nr.	Färg	Certifiering	Enh.	fp
2180100020	Vit	ETA	300 ml	12

Kompletterande

Pacifyre® MK II Brandmanschett (P)
Pacifyre® EFC Brandkrage
Pacifyre® BFC

Kompletterande

Pacifyre® ID-Kort
Tangit 2C Pistol PP6
WIS Pistol för ankarmassa