

Walraven Pacifyre® A

Ohnivzdorný akrylový tmel

Jednosložkový akrylový tmel pro ohnivzdorné a kouřotěsné uzavření lineárních stavebních spár a penetračních těsnění ve stěnách a stropích podle EN 1366-4 a EN 1366-3 Schváleno ETA 16/1008, 22/0037.



Vlastnosti

- Ohnivzdorný a kouřotěsný až do EI 240/120.
- Testováno a schváleno podle EN 1366-4 a EN 1366-3.
- Lehce pěni v kontaktu s ohněm.
- Pění do 120 °C.
- Zůstává pružný a schopný překrytí.
- Barevně odolný a vodotěsný po vytvrzení.
- Vynikající přilnavost ke všem porézním podkladům.
- Snadná, rychlá a čistá manipulace.

Zkoušky a schválení

Testováno a schváleno podle EN 1366-4: až do EI 240 pro stavební spáry ≤20 mm. ETA16 / 1008.

Testováno a schváleno podle EN 1366-3: až do EI 120 pro penetrační těsnění spár ≤15 mm ETA 22/0037, zpráva o klasifikaci (s Walraven Pacifyre® MKII, Walraven Pacifyre® EFC protipožárními límcí).

Rozsah aplikací

Pro ohnivzdorné a kouřotěsné uzavření lineárních nízkotlakých spár ve stěnách a stropích podle EN 1366-4 a utěsnění penetračních spár podle EN 1366-3. (viz dokumenty ETA).

Příprava povrchu

Povrch musí být pevný, čistý a zbavený prachu, oleje a mastnoty. Pokud je povrch velmi suchý nebo porézní, navlhčete ho pomocí podkladového nátěru z 2 dílů Walraven Pacifyre® A smíchaného s 1 dílem vody. Pro výrobu opticky čistých spojů doporučujeme maskovat okraje spár pomocí vhodné pásky. Obecně doporučujeme použít hladkou povrchovou pásku pro hladký podklad a krepovou strukturovanou pásku pro hrubé povrchy podkladu.

Použití

Odřízněte vrchní část víčka patrony nad závitem, našroubujte plastovou hubici a seřízněte pod úhlem, aby odpovídala požadované šířce spáry. Vložte patronu do běžné dávkovací pistole a vstříkujte do spáry bez vzduchových bublin. Bezprostředně po nanášení vyhladte spáru špachtlí. Spoj můžete lehce postříkat vodou pro hladký povrch. Aby nedošlo k roztržení povrchu, odstraňte maskovací pásku přímo po vyplnění spáry / penetraci. Odstraňte vyhlazení a chraňte povrch tmelu před vodou (deštěm), dokud se nevytvoří škraloup.

Velikost spáry

Minimální šířka	: 5 mm
Maximální šířka	: 20 mm
Hloubka spáry	: šířka = hloubka

Technické informace

Materiál	: akrylové polymery s protipožárními přísadami
Konzistence	: tixotropní pasta
Specifická hmotnost	: 1,40 g/mL
Doba vzniku škraloupu	: +/- 20 min (20 °C a 65% rh)
Plně vytvrzené	: +/- 1 mm/24h
Teplota zpracování	: +5 °C až +30 °C
Provozní teplota	: -20 °C až +80 °C
Dilatační kapacita spáry	: 10%
Maximální šířka spáry	: 20 mm
Smrštění	: +/- 15%

Balení

12 x 310 ml patron na výstavní karton.

Skladovatelnost

Výrobek uchovávejte na chladném a suchém místě. Doba skladovatelnosti je nejméně 12 měsíců po datu výroby (viz patrona), pokud je skladován na suchém a chladném místě (+5 až 20 °C).

Obecné pokyny

Zdravotní pokyny:

- Dráždí oči a pokožku.
- Je možná přecitlivělost při kontaktu s pokožkou.

Bezpečnostní pokyny:

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při aplikaci výrobku noste vhodné ochranné rukavice a oděv.
- V případě nehody okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (nahlédněte do souboru MSD).

Důležité

- Nepoužívejte v aplikacích, kde jsou možné trvalé dávky vody.
- Lze barvit většinou barev.
- Barva musí být dostatečně elastická, aby mohla být nanесena na plastový elastický tmel.
- Díky velké rozmanitosti v dostupných barevných nátěrech doporučujeme nejprve provést test kompatibility.

Čištění:

- Pokožka: v případě kontaktu s pokožkou okamžitě opláchněte mýdlem a vodou.
- Textil: čerstvý povlak lze odstranit mýdlem a vodou. Vytvrzený výrobek lze odstranit pouze mechanicky.

Pokyny k likvidaci:

- Vymačkejte výrobek. Zbytky vytvrzeného výrobku lze zlikvidovat s domácím odpadem.
- Pouze úplné prázdné patrony je třeba zlikvidovat jako znovupoužitelné materiály.

Pozor prosím:

Výše uvedené informace mohou mít pouze obecnou povahu. Vzhledem k různým způsobům zpracování a použití, které jsou mimo naši kontrolu, a široké škále materiálů doporučujeme provést vždy dostatečné testy. Z tohoto důvodu nelze nést žádnou odpovědnost za konkrétní výsledky použití na základě informací a pokynů uvedených v této příbalové informaci. Záruka se vztahuje výhradně na trvale vysokou kvalitu našich výrobků v souvislosti s našimi podmínkami prodeje.

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci

Chcete se dozvědět více o některém z řešení popsaných v této brožuře?

Nebo byste chtěli prodiskutovat, jak bychom vám mohli pomoci najít nejlepší možné řešení pro váš projekt?

Kontaktujte nás ještě dnes!

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav (CZ)
Tel. +420 326 724 009
prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Technická specifikace Walraven Pacifyre® A (CZ) – 03/2024 – PDF – Veškeré změny vyhrazeny
* Technické údaje nejsou závazné a neodvíňují zaručené vlastnosti výrobků. Podléhají změnám. Prostudujte si prosím naše všeobecné
obchodní podmínky. Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Výběr výrobků vhodných pro předpokládaný účel a zajištění
nepřekročení technických údajů je na odpovědnosti projektanta. Vždy je třeba si přečíst návod k instalaci a postupovat podle něj.