

Walraven Pacifyre® A

Brandwerende Acrylaat Kit

Eén-component acrylaatkit voor brandwerende en rookdichte afdichting van lineaire voegen en doorvoeren in muren en plafonds volgens EN 1366-4 en EN 1366-3 met beoordelingsdocumenten ETA 16/1008, 22/0037.



Eigenschappen

- Brandwerend en rookdicht tot 4 uur.
- Getest en goedgekeurd volgens EN 1366-4, EN 1366-3 en EN ISO 717-1.
- Licht zwellend bij contact met vuur.
- Activeringstemperatuur ≥ 120 °C.
- Blijft elastisch en overschilderbaar na uitharding.
- Kleurvast en waterdicht na uitharding.
- Uitstekende hechting op poreuze ondergronden.
- Eenvoudig, snel en schoon aan te brengen.
- Geluidsreductie tot 62 dB.
- Emissie classificatie: EC1 Plus / Level A+.
- CE Markering.

Testen en toelatingen

Getest en gekeurd volgens EN 1366-4: tot 4 uur voor gebouwvoegen ≤ 20 mm. ETA16/1008.

Getest en toegelaten volgens EN 1366-3: tot 2 uur voor voegen rond doorvoeren. ETA 22/0037 (met Walraven Pacifyre® MKII, Walraven Pacifyre® EFC Brandmanchetten).

Toepassing

Voor brandwerende en rookdichte afdichting van statische lineaire voegen en bouwkundige aansluitingen in muren en plafonds volgens EN 1366-4. Ook te gebruiken als afdichting van voegen om doorvoeren volgens EN 1366-3 (zie ETA documenten).

Vorbereiding ondergrond

De oppervlakten moeten schoon en vrij van stof, olie, vet en oude kitresten zijn. Wanneer de ondergrond erg droog of poreus is, dan bevochtigen met een primer gemaakt van 2 delen Walraven Pacifyre® A gemixt met 1 deel water. Dit zorgt voor een beter hechting. Om de voegen optisch netjes af te werken, raden we het afplakken van de voegranden met maskeertape aan.

Toepassing

Snijd de top van de koker af boven het schroefdraad. Draai het kunststof mondstuk erop en snij onder een hoek de top eraf, zodat de breedte van het mondstuk overeenkomt met de te vullen voeg. Plaats de koker in een kitpistool en spuit in de voeg. Hou rekening met het lichte krimpen bij uitharding, dus ruim aanbrengen. Direct na het aanbrengen de voeg glad afwerken met een plamuurmes. De voeg kan licht met water worden besproeid voor een gladde afwerking. Om te voorkomen dat er scheuren ontstaan dient het aangebrachte maskeertape direct na het vullen van de voeg verwijderd te worden. Bescherm de oppervlakte van de kit tegen water (regen) en vuil totdat er een huidlaag is gevormd.

Voeg afmetingen

Minimale breedte	: 5 mm
Maximale breedte	: 20 mm
Voeg diepte	: breedte = diepte

Technische informatie

Materiaal	: acrylpolymeren met brandwerende toevoegingen
Consistentie	: thixotrope pasta
Dichtheid	: 1,40 g/mL
Huidvorming	: +/- 20 min (20 °C en 65% rh)
Doorhardingstijd	: +/- 1mm/24u
Verwerkingstemperatuur	: +5 °C tot +30 °C
Temperatuursbestandheid	: -20 °C tot +80 °C
Max. vervorming	: 12,5%
Maximale breedte	: 20 mm
Krimp	: +/- 15%

Verpakking

12 x 310 ml kokers per doos

Houdbaarheid

Bewaar het product in een koele en droge omgeving. Houdbaarheid is ten minste 12 maanden na productiedatum (zie koker), wanneer bewaard in een droge en koele omgeving (+5 tot 20 °C).

Algemene instructies

Gezondheidsrichtlijnen

- Kan irritatie veroorzaken op ogen en huid.
- Overgevoeligheid is mogelijk door contact met de huid.

Veiligheidsinstructies:

- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Draag geschikte beschermende handschoenen en kleding tijdens het aanbrengen van dit product.
- In het geval van een ongeluk direct medische hulp zoeken (zie SDS bestand).

Belangrijk

- Niet gebruiken in toepassingen waar continue waterbelasting mogelijk is.
- Overschilderbaar met de meeste soorten verf.
- De verf moet voldoende elastisch zijn om op de elastische kit te blijven hechten.
- Gezien de grote diversiteit in soorten verf is het aan te raden eerst een test uit te voeren.

Schoonmaken:

- Huid: in geval van contact met de huid, onmiddellijk de kit afspoelen met water
- Textiel: zachte kit kan worden verwijderd met water en zeep. Het uitgeharde kit kan alleen mechanisch verwijderd worden.

Instructie voor wegwerpen:

- Spuit de koker leeg. Uitgeharde restanten en spuitmond kunnen bij het restafval.
- Alleen lege kokers kunnen in de plastic recyclebak.

Houdt rekening met het volgende:

Bovenstaande informatie kan erg generiek zijn. Gezien de verschillende productiemethoden en methoden van gebruik buiten ons controlegebied en de grote verscheidenheid aan materialen, bevelen we altijd aan om voldoende testen te doen. Op basis van de instructies en informatie in dit leaflet kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor specifieke resultaten. De garantie is alleen van toepassing op de consistente hoge kwaliteit van onze producten in combinatie met onze verkoopvoorwaarden.

Wij helpen u graag verder

Zou u graag meer willen weten over de beschreven oplossingen in deze Technische Datasheet?
Of zou u graag willen overleggen hoe wij u kunnen helpen om de beste oplossing te vinden voor uw project?
Neem vandaag nog contact met ons op!

België / Belgique
Luxemburg / Grand-Duché de Luxembourg

Walraven BV
Ambachtenlaan 30
3300 Tienen (BE)
Tel. +32 16 82 20 40
Fax +32 16 82 01 86
info.be@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Technische Datasheet Walraven Pacifyre® A (NL-BE) – 03/2024 – PDF – Volledige inhoud onder voorbehoud van wijzigingen
* De technische gegevens zijn niet bindend en weerspiegelen niet de gegarandeerde eigenschappen van de producten. Ze zijn onderhevig aan verandering. Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden. Aanvullende informatie is op verzoek beschikbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de ontwerper om geschikte producten te selecteren voor het beoogde doel en om ervoor te zorgen dat prestatiegegevens niet worden overschreden. De installatie-instructies moeten altijd worden gelezen en opgevolgd.