

# Walraven Pacifyre® A

## Brandfogmassa Akryl

Enkomponent akryltätningssmassa för brand och röktät tätning av fogar och hål i vägg och tak enligt EN 1366-4 och EN 1366-3 Godkänd ETA 16/1008, 22/0037.



### Egenskaper

- Brandbeständig och röktät upp till EI 240/120.
- Testat och godkänt enligt EN 1366-4, EN 1366-3 och & EN ISO 717-1.
- Expanderande vid kontakt med eld.
- Aktiveringstemperatur  $\geq 120$  °C.
- Elastisk och övermålningsbar
- Färgbeständig och vattentät efter härdning.
- Utmärkt vidhäftning till de flesta porösa underlag.
- Enkel och snabb hantering.
- Ljudreduktion upp till 62 dB
- Övermålningsbar efter härdning.
- Inomhusutsläpp: EC1 Plus / Nivå A +.
- CE-märkt.

### Test och godkännande

Testad och godkänd enligt EN 13366-4: upp till EI 240 för byggfogar  $\leq 20$  mm. ETA16 / 1008.

Testad och godkänd enligt EN 1366-3: upp till EI 120 för tätning av hål  $\leq 15$  mm ETA 22/0037, klassificeringsrapport (med Walraven Pacifyre® MKII brandmanschett, Walraven Pacifyre® EFC brandkrage).

### Användningsområde

För brandbeständig och röktät tätning av lågrörelsefogar i väggar och tak enligt EN 1366-4, och tätning av genomföringar/hål enligt EN 1366-3. (se ETA-dokument).

### Ytförberedelse

Ytan måste vara fast, ren och fri från damm, olja och fett.

Om ytan är mycket torr eller porös, fukta med en primer tillverkad av 2 delar Walraven Pacifyre® A blandad med 1 del vatten.

För att producera optiskt snygga fogar rekommenderar vi att maskera fogen med lämpligt tejp.

### Applicering

Klipp av toppen av patronhylsan ovanför gängan, skruva fast plastmunstycket och skär i vinkel för att matcha fogsträngbredden. Ladda patronen i den konventionella dispenseringspistolen och applicera i fogen. Jämna av fogen med påfyllningskniv. Spraya med vatten för en jämn efterbehandling. För att undvika att skada ytan, ta bort maskeringstejp direkt efter att du har fyllt fogen. Ta bort överbliven fogmassa och skydda ytan på tätningsmedel från vatten (regn) tills ett skinn har bildats.

### Fog storlek

Minsta bredd	: 5 mm
Maximal bredd	: 20 mm
Fogdjup	: bredd = djup

### Teknisk information

Material	: akrylpolymerer med brandskyddstillätsatser
Konsistens	: tixotropisk pasta
Specifik vikt	: 1,40 g / ml
Ythärdning	: +/- 20 min (20 °C och 65% rf)
Härdad	: +/- 1 mm / 24h
Användningstemperatur	: + 5 °C till + 30 °C
Servicetemperatur	: -20 °C till + 80 °C
Fog rörelsekapacitet	: 12,5%
Maximal fogbredd	: 20 mm
Krymp	: +/- 15%

### Förpackning

12 x 310 ml patroner per kartong.

### Hållbarhetstid

Förvara produkten på en sval och torr plats. Hållbarhet 12 månader efter produktionsdatumet (se förpackning). Om den lagrats i en torr och sval plats (+5 till 20 °C).

## Generella instruktioner

### Riktlinjer för hälsa:

- Irriterar ögonen och hud.
- Möjlig allergiframkallning genom hudkontakt.

### Säkerhetstips:

- Förvara utom räckhåll för barn.
- Använd lämpliga skyddshandskar och kläder när du applicerar produkten.
- Vid olycka ska du omedelbart kontakta läkare (se SDS-fil).

## Viktigt

- Använd ej i applikationer med kontakt av vatten eller under vatten.
- Övermålningsbar med de flesta färger.
- Färgen måste vara tillräckligt elastisk för att måla på en elastisk massa.
- Övermålningsbarhet kan ej garanteras med alla färgtyper, vid osäkerhet gör egna prov.

### Rengöring:

- Hud: Vid kontakt med hud, skölj bort beläggningen omedelbart med tvål och vatten.
- Textilier: färsk beläggning kan tas bort med tvål och vatten. Den härdade produkten tas bort mekaniskt.

### Instruktioner för avfallshantering:

- Pressa ut produkten. De härdade produktresterna kan kastas med hushållsavfall.
- Endast helt tomma tuber kan kastas som återvinningsbart material.

### Vänligen notera:

*Ovanstående information är endast generell. På grund av de olika bearbetningssätt och användning som ligger utanför vår kontroll och det stora utbudet av material rekommenderar vi att tillräckliga tester alltid utförs. Inget ansvar för särskilda resultat av tillämpningen baserat på informationen och instruktionerna i denna broschyr kan därför ges. Garantin gäller uteslutande för det konsekventa hög kvalitet på våra produkter i samband med våra försäljningsvillkor.*

## Ta reda på hur vi kan hjälpa dig

Vill du hitta mer om de lösningar som beskrivs i denna broschyr?

Eller vill du diskutera hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa möjliga lösningen för ditt projekt?

Kontakta oss idag!

### Sverige

**Walraven Nordic AB**  
Hyllie Stationstorg 31  
215 32 Malmö (SE)  
Tel. +46 40 36 54 20  
info.se@walraven.com

### Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)  
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)  
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Datablad Teknisk information Walraven Pacifyre® A (SE) – 03/2024 – PDF – Rättigheter med förbehåll för modifieringar  
\* The technical data are non-binding and do not reflect the warranted characteristics of the products. They are subject to change. Please consult our General Terms and Conditions. Additional information is available upon request. It is the designer's responsibility to select products suitable for the intended purpose and to ensure that performance data are not exceeded. The installation instructions should always be read and followed.