

Walraven Pacifyre® A

Ohňovzdorný akrylový tmel

Jednozložkový akrylový tmel pre ohňovzdorné a dymotesné uzatvorenie lineárnych stavebných špár a penetračných tesnení v stenách a stropoch podľa EN 1366-4 a EN 1366-3 Schválené ETA 16/1008, 22/0037.



Vlastnosti

- Ohňovzdorný a dymotesný až do EI 240/120.
- Testované a schválené podľa EN 1366-4 a EN 1366-3.
- Ľahko pení v kontakte s ohňom.
- Pení do 120 °C.
- Zostáva pružný a schopný prekrytia.
- Farebne stály a vodotesný po vytvrdení.
- Vynikajúca prínavosť k všetkým poréznym podkladom.
- Jednoduchá, rýchla a čistá manipulácia.

Skúšky a schválenia

Testované a schválené podľa EN 1366-4: až do EI 240 pre stavebné špáry ≤20 mm. ETA16 / 1008.

Testované a schválené podľa EN 1366-3: až do EI 120 pre penetračné tesnenie špár ≤15 mm ETA 22/0037, správa o klasifikácii (s Walraven Pacifyre® MKII, Walraven Pacifyre® EFC protipožiarnymi límcami).

Rozsah aplikácií

Pre ohňovzdorné a dymotesné uzatvorenie lineárnych nízkotlakových špár v stenách a stropoch podľa EN 1366-4 a utesnenie penetračných špár podľa EN 1366-3. (viď dokumenty ETA).

Príprava povrchu

Povrch musí byť pevný, čistý a zbavený prachu, oleja a mastnoty. Pokiaľ je povrch veľmi suchý alebo porézny, navlhčíte ho pomocou podkladového náteru z 2 dielov Walraven Pacifyre® A zmiešaného s 1 dielom vody. Pre výrobu opticky čistých spojov doporučujeme maskovať okraje špár pomocou vhodnej pásky. Obecne doporučujeme použiť hladkú povrchovú pásku pre hladký podklad a krepovú štruktúrovanú pásku pre hrubé povrchy podkladu.

Použitie

Odrežte vrchnú časť viečka patróny nad závitom, naskrutkujte plastovú hubicu a zrežte pod uhlom, aby odpovedala požadovanej šírke špáry. Vložte patrónu do bežnej dávkovacej pištole a vstreknite do špáry bez vzduchových bublín. Bezprostredne po nanášaní vyhladte špáru špachtľou. Spoj môžete ľahko postriekať vodou pre hladký povrch. Aby nedošlo k roztrhnutiu povlaku, odstráňte maskovaciu pásku priamo po vyplnení špáry / penetrácii. Odstráňte vyhladenie a chráňte povrch tmelom pred vodou (dažďom), dokiaľ sa nevytvorí povlak.

Veľkosť špáry

Minimálna šírka	: 5 mm
Maximálna šírka	: 20 mm
Hĺbka špáry	: šírka = hĺbka

Technické informácie

Materiál	: akrylové polyméry s protipožiarnymi prísadami
Konzistencia	: tixotropná pasta
Špecifická hmotnosť	: 1,40 g/mL
Doba vzniku povlaku	: +/- 20 min (20 °C a 65% rh)
Plne vytvrdené	: +/- 1 mm/24h
Teplota spracovania	: +5 °C až +30 °C
Prevádzková teplota	: -20 °C až +80 °C
Dilatačná kapacita špáry	: 10%
Maximálna šírka špáry	: 20 mm
Zmrštenie	: +/- 15%

Balenie

12 x 310 ml patrón na výstavný kartón.

Skladovateľnosť

Výrobok uchovávať na chladnom a suchom mieste. Doba skladovateľnosti je najmenej 12 mesiacov po dátume výroby (viď patróna), pokiaľ je skladovaný na suchom a chladnom mieste (+5 až 20 °C).

Obecné pokyny

Zdravotné pokyny:

- Dráždi oči a pokožku.
- Je možná precitlivosť pri kontakte s pokožkou.

Bezpečnostné pokyny:

- Uchovávať mimo dosah detí.
- Pri aplikácii výrobku noste vhodné ochranné rukavice a odev.
- V prípade nehody okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (nahliadnite do súboru MSD).

Dôležité

- Nepoužívajte v aplikáciách, kde sú možné trvalé dávky vody.
- Dá sa farbiť väčšinou farieb.
- Farba musí byť dostatočne elastická, aby mohla byť nanosená na plastový elastický tmel.
- Vďaka veľkej rozmanitosti v dostupných farebných náteroch doporučujeme najskôr vykonať test kompatibility.

Čistenie:

- Pokožka: v prípade kontaktu s pokožkou okamžite opláchnite mydlom a vodou.
- Textil: čerstvý povlak sa dá odstrániť mydlom a vodou. Vytvrdený výrobok sa dá odstrániť iba mechanicky.

Pokyny k likvidácii:

- Vymačkajte výrobok. Zvyšky vytvrdeného výrobku sa dajú zlikvidovať s domácim odpadom.
- Iba úplne prázdne patróny je treba zlikvidovať ako znovupoužiteľné materiály.

Pozor prosím:

Vyššie uvedené informácie môžu mať iba obecnú povahu. Vzhľadom k rôznym spôsobom spracovania a použitia, ktoré sú mimo našu kontrolu, a širokej škále materiálov doporučujeme vykonať vždy dostatočné testy. Z tohto dôvodu sa nedá niesť žiadna zodpovednosť za konkrétne výsledky použitia na základe informácií a pokynov uvedených v tejto príbalovej informácii. Záruka sa vzťahuje výhradne na trvale vysokú kvalitu našich výrobkov v súvislosti s našimi podmienkami predaja.

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci

Chcete se dozvědět více o některém z řešení popsaných v této brožuře?

Nebo byste chtěli prodiskutovat, jak bychom vám mohli pomoci najít nejlepší možné řešení pro váš projekt?

Kontaktujte nás ještě dnes!

Česká republika
Slovenská republika

Walraven s.r.o.

Bezděčín 88
293 01 Mladá Boleslav (CZ)
Tel. +420 326 724 009
prodej.cz@walraven.com

Walraven Group

Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Milan (IT)
Kraków (PL) · Mladá Boleslav (CZ) · Kyiv (UA) · Danville (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)
Singapore (SG) · Burlington (CA) · Athens (GR)

Technická specifikace Walraven Pacifyre® A (SK) – 03/2024 – PDF – Akékoľvek zmeny vyhradené
* Technické údaje nejsou závazné a neovlivňují záručené vlastnosti výrobků. Podléhají změnám. Prostudujte si prosím naše všeobecné
obchodní podmínky. Další informace jsou k dispozici na vyžádání. Výběr výrobků vhodných pro předpokládaný účel a zajištění
nepřekročení technických údajů je na odpovědnosti projektanta. Vždy je třeba si přečíst návod k instalaci a postupovat podle něj.